

CETRIS® AKUSTIC FINISH je cementotřísková deska s předvrtanými otvory a hladkým povrchem, opatřená základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou. Vyrábí se lisováním směsi dřevěných třísek (63% obj.), portlandského cementu (25% obj.), vody (10% obj.), hydratačních přísad (2% obj.), řezáním, vyvrtáním pravidelných otvorů a aplikací základního podnátěru a finální povrchové úpravy. Odstín je možné vybírat dle vzorkovnice RAL, NCS. Při výběru je třeba vyloučit odstíny perleťové, reflexní, metalické a málokryvé (dop. konzultace s výrobcem). Základní rozměr desky je 1 250 x 625 mm, tloušťka 8 a 10 mm. Vrtáním pravidelných otvorů je mimo stávajících vysokých mechanických parametrů dosaženo i zlepšení akustických vlastností. CETRIS® AKUSTIC FINISH slouží jako pohltivý akustický obklad s odolností vůči vlhkosti – to vše při zachování třídy reakce na oheň A2 -s1,d0. Desky CETRIS® neobsahují azbest ani formaldehydy, jsou odolné vůči hmyzu a působení plísní. Opracování desek je možné běžnými dřevoobráběcími nástroji.

Technická specifikace:

základní formát:	1 250 × 625 mm
tloušťky desek:	8, 10 mm (po dohodě 12, 14 mm)
objemová hmotnost:	1 150 - 1 450 kg/m ³
plošná hmotnost:	tl. 8 mm – 10 kg/m ² , tl. 10 mm – 12,5 kg/m ²
povrch:	hladký
povrchová úprava:	základní a finální barva
služba:	vyvrtané otvory – průměr 12 mm, odstup děr 30 – 32 mm
odstín:	dle vzorníku RAL, NCS (vhodnost odstínu konzultujte s výrobcem)

Tabulka základních fyzikálně mechanických vlastností cementotřískových desek CETRIS® AKUSTIC:	Mezní hodnoty dle normy	Průměrné hodnoty - skutečné
Objemová hmotnost dle ČSN EN 323:	min. 1 000 kg/m ³	1 350 kg/m ³
Třída odolnosti proti nárazu míčem dle EN 13 964 – tl. 8 mm		třída 3A (rychlost 4m/s)
- tl. 10 mm		třída 2A (rychlost 8m/s)
Střední hodnota součinitele pohltivosti		0,61 – 0,69 (dle skladby)
Reakce na oheň dle EN 13 501-1		A2-s1,d0
Index šíření plamene po povrchu dle ČSN 73 0863		i = 0 mm/min
Tloušťkové bobtnání při uložení ve vodě po dobu 24 hodin	max. 1,5 %	max. 0,28 %
Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí ČSN EN 321	dle max. 1,5 %	max. 0,31 %
Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu z 35% na 85% 23 °C dle ČSN EN 13 009	při	max. 0,122 %
Nasákavost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin		max. 16 %
pH desky		12,5
Hmotnostní aktivita Ra 226	150 Bq/kg	22 Bq/kg
Index hmotnostní aktivity	I = 0,5	I = 0,21
Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20° a relativní vlhkosti 50 % EN 634-1	dle 9 ± 3 %	9,50%

Rozměrové tolerance:

Vlastnost	Tloušťka desky	Požadavek
Tloušťka nebroušené desky	8 mm, 10 mm	±0,7 mm
	12 mm, 14 mm	±1,0 mm
Délka a šířka základního formátu		±5,0 mm
Přesnost dělení u délky a šířky		±3,0 mm
Tolerance přímosti hran		1,5 mm/m
Tolerance pravouhlosti		2,0 mm/m
Tolerance odstupu děr		2,0 mm/m

Vzhled:

Parametr	I.třída jakosti
Odchylka od pravého úhlu	max. 2 mm/1 m délky
Povolené poškození hran	max. do hloubky 3 mm
Výstupky v ploše	max. 1 mm, vel. 10 mm
Prohlubně	max. 1 mm, vel. 10 mm